

S25005 STOPDECK



900 ml
100 ml



Applicazione
a spatola



24-36 ore a 20°C



Non oltre 2cm per
mano



36-48h a 20°C



P 80
P 120

Descrizione

Filler

Stucco epossidico bicomponente a carica leggera per coperta adatto per la livellatura di grandi superfici su imbarcazioni particolarmente indicato per il livellamento di coperte.

Colore

La base è di colore grigio, l'indurente di colore blu.

Caratteristiche peculiari

- Ottima lavorabilità.
- Assenza di ritiro.
- Basso peso specifico

Peso specifico (parte A): $0,72 \pm 0,05$ g/ml

Peso specifico (parte B): $0,98 \pm 0,01$ g/ml

Peso specifico A + B: $0,75 \pm 0,05$ g/ml

Preparazione del supporto

Primer epossidici Stoppiani

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Applicazione

A spatola.

Preparazione della miscela

		Volume	Peso
S25005	STOPDECK	900 ml	870 g
S25006	STOPDECK HARDENER.....	100 ml	130 g

Pot-life a 20°C: 2 ore

N° di rasate: 1+1 di rifinitura

Residuo solido in volume A+B 100%

Resa teorica A + B : 0,2 m² per 1l allo spessore di 5 mm

Spessore consigliato: non oltre 2cm per mano

Intervallo fra le passate: 36-48 ore

Aumenti di temperatura provocano riduzioni di pot-life

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	min. 72 h	min. 36 h	min. 18 h

SCHEDA TECNICA N° S152-I
REV. 03/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu