SCHEDA TECNICA

SK2F – STUCCO EXPORT FLESSIBILE

Stucco poliestere spatolabile flessibile, caratterizzato da un'elevata flessibilità, ottima capacità di riempimento e da facile carteggiatura.
È uno stucco adatto per la stuccatura di grandi superfici: utilizzato nel settore del composito per la sagomatura a spatola di modelli, il livellamento delle murate, pareti, cielini e per la rasatura di superfici.
Distensione e disaerazione ottimali per una completa assenza di porosità.
Alla sua perfetta adesione su qualsiasi laminato si aggiungono un basso ritiro, un'ottima carteggiabilità ed un'elevata resistenza termica.

SUPPORTI

Sono consigliati: laminati in vetroresina poliestere e vinilestere; lamiera grezza, sgrassata e carteggiata

INDICAZIONI GENERALI D'UTILIZZO

Applicare su superfici carteggiate ben pulite; assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, fibre, sporco e condensa superficiale.
Sulle lamiere, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con diluente antisiliconico.
Miscelare accuratamente lo stucco con il 1,0 – 3,0 % di catalizzatore in pasta (benzoilperossido), tenendo ben presente che la quantità di catalizzatore necessaria dipende dalla temperatura di impiego e dai tempi di lavorazione richiesti.
L'intervallo di temperatura d'uso raccomandato è compreso tra 12 e 30°C.
Si applica manualmente a spatola in una o più rasate fino a raggiungere lo spessore richiesto.
Ciclo di carteggiatura a secco generalmente consigliato, grane: P80-P120-P220.
Nella sua confezione originale, il prodotto può essere utilizzato per 12 mesi se conservato al coperto al riparo dalla luce solare diretta, a temperature non superiori a 20°C.

SPECIFICHE TIPICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Prove effettuate a 23°C	Valore	Unità di misura	Metodo
Colore	Giallo	-	IMIA-01
Densità	1,83 ± 0,05	Kg/l	IMIA-02
Contenuto di solido	87 ± 2	%	IMIA-03
Viscosità (Brookfield, Tc, 10rpm)	100000 - 200000	cP	IMIA-10
Reattività (100g prodotto + 1,5g BPO/CT10)	5 ± 1	min	IMIA-15
Tempo minimo di carteggiatura	25	min	IMIA-55

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL PRODOTTO INDURITO (*)

Prove effettuate a 23°C	Valore	Unità di misura	Metodo
Durezza superficiale	81 ± 5	SHORE D	IMIA-29
Resistenza termo-meccanica: HDT	63 ± 5	°C	IMIA-50

(*) su provini induriti 24 ore a 23°C e post induriti 3 ore a 80°C

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate; in buona fede, sono messe a disposizione del cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne.
La INTEC non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'utilizzatore.

Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2020 Revisione: 2